



Produktbeschreibung

1K Cellopurfüller weiß ist ein füllkräftiger 1K Spritzfüller mit exzellentem Verlauf, guter Schleifbarkeit und guter Haftung auf verschiedenen Untergründen. Insbesondere auf Holz.

Verarbeitung:

1. **Anschliff** mit Schleifpapier Korn 120/150/180
2. **Grundieren** 1 x Grundieren mit 1K Füller weiß .Trocknen 2 Std. bei Raumtemperatur Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280
3. **Lackieren** Trocknung wenigstens über Nacht.

Verarbeitungshinweise:

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Vor Gebrauch gut aufschütteln.

Stets Probelackierung durchführen. Bei der Verarbeitung ist auf eine gute Durchlüftung der Räume zu achten.

Weiter Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.